

# PARMAWOOD® PU 500

PARKET YAPIŞDIRICISI

КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА

## QOPMAZ HEÇ ZAMAN!



PARKETT-KLEBSTOFF



GERMAN  
TECHNOLOGY

# PARMAWOOD® PU 500

## MƏHSUL HAQQINDA

Sintetik qətran əsaslı, iki komponentli parket yapışdırıcıdır.

## İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ:

Daxili məkanlarda, hətta isti döşəmələrdə hər cür ölçüdə olan parket, (böyük ölçülü massiv parket lövhələr, kiçik ölçülü parketlər və s), laminat və ağac yer örtüklerinin yapışdırılmasında istifadə edilir.

## ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- Tərkibində su və solvent yoxdur;
- Çox qalınlaşdırıb yarılmaqda, büzüşmə yaratmır;
- Dişli mala ilə rahatlıqla yayılır və daraqlanır;
- Elastik olduğu üçün deformasiyaya dayanıqlıdır;
- İstifadə müddəti uzundur;
- Nəmə və suya qarşı olduqca dayanıqlıdır;
- Parketdə tərləmə yaratmadığı üçün mükemmel yapışdırır və parketi şıxırtır;
- Yüksək yapışma gücüne malikdir;
- Universal tətbiq sahələri vardır.

## İSTİFADƏ QAYDALARI

**Səthin hazırlanması:** Səth hamar, təmiz, tozsuz və quru olmalıdır.

**Tətbiqi:** İstifadədən qabaq B komponenti A komponentinin üzərinə boşaldımlı, aşağı dövriyyəli mikserlə məhsul bircinsli olana qədər qarışdırılmalıdır. Qarışdırma zamanı fikir vermək lazımdır ki, vedrənin divarlarında və dibində olan məhsul tam qarışın. Çünkü əks halda yaxşı qarışdırılmamış məhsul sərtləşə bilməz bu da parketin tam yapışmasına mane olar. Sonra parketin ölçüsünə uyğun olaraq müəyyən edilmiş dişli mala ilə səthə daraq şəkilində yayılır. Parket ehtiyatla yapışdırılır və üstündə plastik çəkicilə yüngülə bərabər çəkildə döyüclənir. Divarla parket arasında 1-1.5 sm-lik məsafə saxlanır.

**Təvsiyələr:** Məhsulu hazırlanıqdan sonra ilk 30 dəqiqə müddətində səthə çəkmək və 40-60 dəqiqə müddətində isə parket yapışdırmaq olar. İstifadə zamanı mühitin temperaturu 18-25°C və nəmişliyi 65%-dən yuxarı olmamalıdır, çünkü çox isti və çox soyuq sərtləşmə müddətinə mənfi təsir edə bilər. Soyuq havalarda istifadə zamanı məhsulu 20-25 °C otaq temperaturu həlla gətirib sonra istifadə etmək lazımdır. Məhsula qətiyyən solvent qatmaq olmaz. Qatlaşmış məhsulu və ağızı açılmış B komponentini qətiyyən istifadə etmək olmaz. 24 saatdan sonra səth üzərində sonrakı işləri görmək olar. İstifadə vasitələrini yaşı halda sellülozik tinerlə, 1- saat ərzində isə mexaniki yolla asan temizləmək olar.

PARKET YAPIŞDIRICISI  
КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА



## TEXNIKI GÖSTƏRICILƏRİ

Rəngi:	Bej rəngdə pasta
Tərkibi:	poliuretan əsası
Sıxlığı:	(A+B)- 1.5 kq/l
Yapışma müqaviməti:	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>
Sərfiyyatı:	1000-1200 qr /m <sup>2</sup> (daraqlı malanın B11 diş ölçüsünə uyğun)

## Çəkisi:

• komponent A	8.86 kq
• komponent B	1.14 kq
• Ümumi:	10 kg
Istifadə temperaturu:	+15°-dən +25°-yə qədər
Saxlama müddəti:	Quru və sərin yerdə bir ildir.
Qablaşdırma:	10 kq-lıq plastik vedrə və 1 kq-lıq plastik kanistr

## XƏBƏRDARLIQLAR

- Məhsul gözə və ağıza düşdükdə dərhal bol su ilə yumaq lazımdır.
- İstifadə zamanı texniki təhlükəsizlik vasitələrindən (əlcək, eynək və s.) istifadə etmək lazımdır.

## ZƏMANƏTVƏ TEXNİKİ DƏSTƏK

- Texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübə biliklərə əsaslanır;
- "Mətanət A" şirkəti yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır;
- Şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülen işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə "Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşıyır;
- Şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- Texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün "Mətanət A" şirkətinə müraciət edin!