

# FASKER® 200

**FASAD KERAMİK PLİTƏ  
YAPIŞDIRICISI (toz+maye)  
75 m-e kimi**



## Məhsul haqqında

Sement və akrilik əsaslı, məhsulun istifadə imkanlarını artırın qatqlarla zəngin, xüsusi polimer əlavəli, yüksək nəticələr əldə etməyə imkan verən, şaxtayadavamlı, maksimum yüksəkliyə yapışdırıran, ikikomponentli, Nano texnologiyalı, boz rəngli fasad yapışdırıcısıdır.

AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) "Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün" standartın tələblərinə uyğundur.

## Istifadə sahələri

Bu keramika yapışdırıcısı:

- binaların fasadına müxtəlif ölçülü keramika, çini keramika, kotto, mərmər, qranit və digər təbii daşların, dekorativ kərpic və bu kimi üzlük materiallarının müxtəlif yüksəkliklərdə yapışdırılmasında;
- binaların fasadında beton, suvaq, döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərinə 60 sm x 60 sm ölçülü mərmər və qranit kimi üzlük plitələrin 8 metr, 40 sm x 40 sm ölçülü plitələrin 15 metr və 15 sm x 30 sm ölçülü üzlük plitələrin isə 15-75 metr yüksəkliyə yapışdırılmasında istifadə olunur.

## Üstünlükleri

- müxtəlif iqlim şəraitində istifadəyə yararlıdır;
- yüksəklikdə keramika və digər üzlük materialları şaquli və üfüqi səthlərə keyfiyyətlə yapışdırır;
- şaquli səthlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur;
- rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
- istiyə və şaxtaya davamlıdır.

## Istifadə qaydaları

**Səthin hazırlanması.** İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağı və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir. Səthdə 5-6 mm dərinliyində çatlar və ya boşluqlar olarsa, onlar bir gün əvvəl **Filkret** təmir qarışığı və ya digər oxşar məhsulla düzəldilməlidir. Eyni zamanda istifadə olunacaq səth əvvəlcədən nəmləndirilməli və ya **ROKOL BİNDER** binder astarla və ya digər oxşar məhsulla astarlanmalıdır.

**Tətbiqi.** Malanın düz tərəfi ilə qarışıığı nazik qatla səthə yayın. Sonra plitələrin ölçüsünə uyğun olaraq səthə vurulmuş qarışığı malanın dişli-daraqlı tərəfi ilə

daraqlayıñ. İri ölçülü plitələrin yapışdırılmasında kombinələşdirilmiş (bu üsulda yapışdırıcı həm səthə çekilir, sonra daraqlanır, həm də üzlük plitənin arxasına yaxılaraq daraqlanmış səthə yapışdırılır) yapışdırma üsulundan istifadə edin.

Səthin üzərinə çekilmiş qarışığa plitəni yapışdırma müddəti barmaqla həmin qarışığın üzərinə azca toxunmaqla (barmaqla) müyyəyen edilir. Qarışq barmağa yapışarsa, onda plitələri səthə yapışdırmaq olar. Bu müddət 30 dəqiqədən çox olmamalıdır. Əks halda səthin üzərinə çekilmiş qarışq üz bağlayarsa, onda onu sıyırib atmalı və həmin səthin üzərinə yenidən qarışq vuraraq daraqlı mala ilə daraqladıqdan sonra plitələr yapışdırılmalıdır.

Böyük ölçülü üzlük materialarla işlədiyiniz zaman, yapışdırma işini üfüqi istiqamətdə icra edin və başa çatan sırada ilk müqavimət gücünə çatmamış sonrakı üst sıraya keçməyin. Üfüqi və şaquli istiqamətlərdə hər 3,5 m-dən bir genişlənmə aralığı buraxın. Hazırlanan qarışq 3 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabiq bağlanmış qarışığı istifadə etmək məsləhət görülmür. Aralıq doldurma işi divarda 24 saatdan, döşəmədə isə 48 saatdan sonra icra edilməlidir.

qətiyyən maye və ya yeni quru qarışıq əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alətlər və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir. FASKER 200 sərtləşdikdən sonra ancaq mexaniki yolla səthdən təmizlənməlidir.

*Təvsiyə olunan daraqlı malanın  
dişlərinin ölçülər və ölçülərə uyğun  
yapışdırıcının yayılma qalınlığı*

Üzlük plitələrin ölçüləri	Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri, mm	Yapışdırıcının yayılma qalınlığı, mm
15 sm x 15 sm-e qədər	6,0	2,0-3,0
30 sm x 30 sm-e qədər	3,0	3,0-4,0
30 sm x 30 sm-dən yuxarı	10,0	4,0-5,0

*Üzlük plitələrin ölçülərindən asılı  
olaraq tövsiyə olunan  
aralıqların eni*

Üzlük plitələrin ölçüləri	Aralıqların eni, mm
15 sm x 15 sm-e qədər	3,0-4,0
30 sm x 30 sm-e qədər	4,0-5,0
30 sm x 30 sm-dən yuxarı	5,0-8,0

## Texniki göstəricilər

Rəngi	boz rəngli toz ağ rəngli maye
Istifadə temperaturu	+5°C – +30°C
Su / quru qarışıq	2,8 l maye / 10 kq quru qarışıq 7 l maye / 25 kq quru qarışıq
Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti	3-5 dəqiqə
Istifadə müddəti	3 saat
Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı:	24 saatdan sonra 48 saatdan sonra
Qablaşdırma:	2 ve ya 3 qatı kraft kağız və 1 qatı polietilenləndən ibarət olan 10 ve 25 kq-lıq kisələrdə 2,8 ve ya 7 l-lük plastik qablarda
• toz tərkibi	
• maye tərkibi	

AZS 039-2000 (TS 11140-1993) sayılı standartın tələblərinə uyğun olaraq	Test nəticələri
Qabiq bağlama müddəti	≥10 dəqiqə
Sürüşmə	<0.5 mm
Yapışma müqaviməti	>0.5 N/mm <sup>2</sup>
	>2.8 N/mm <sup>2</sup>

### Sərfiyat

İstifadə zamanı yapışdırıcının səthə çəkilmiş qalınlığından və dişli-daraqlı malanın ölçülərində asılı olaraq 1 m<sup>2</sup>-ə sərf olunan quru qarışığın miqdarı (kq-la).

FASKER 200 (kq)	1mm qalınlıq üçün quru qarışığın sərfiyatı (kq/m <sup>2</sup> )	Qarışdırılacaq mayenin miqdarı (litrlə) 25 kq üçün
25	1,37	7
Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və sərfiyatlar (kq/m <sup>2</sup> )		
6 mm	8 mm	10 mm
3.63	5.2	6.38

### Saxlama müddəti və qaydası

Toz tərkibli A komponent açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum üst-üstə 10 kisə olmaqla, akrilik əsaslı B komponentləri isə açılmamais kanistrlarda 3 cərgə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

### Xəbərdarlıqlar

- FASKER 200-ün sement akrilik əsaslı, mürəkkəb tərkibli qarışq olduğunu nəzəre alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
- istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir maddə qatmayın;
- yuxarıdakı göstəricilər +23°C±2°C temperatur və 50% ±5% rütubətli şəraitdə

aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

### Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrubi biliklərə əsaslanır;
- “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşıdır;
- şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!



### AKRİLİK KERAMİKA YAPIŞDIRICISI



### Məhsul haqqında

Akrilik əsaslı, istifadəyə hazır, uzun müddətli istifadə imkanını saxlayan, pasta tipli, elastik keramika yapışdırıcısıdır.

### İstifadə sahələri

- daxili məkanlarda bütün keramik plitələrin yerdə və deformasiyaya məruz qalan divarlarda yapışdırılmasında;
- alçıpan, gips suvaq, taxta səthlər və boyalı səthlər üzərinə keramik plitələrin yapışdırılmasında;
- ic məkanda istilik izolyasiya lövhələri və dekorativ tavan örtüklərinin yapışdırılmasında istifadə olunur.

### Üstünlükleri

- istifadəyə hazır;
- ekoloji cəhətdən təmizdir. Ətraf mühitdə tozlanma yaratmır;
- dişli mala ilə rahatlıqla yayılır də daraqlanır;
- elastik olduğu üçün deformasiyaya dayanıqlıdır;
- istifadə müddəti uzundur;
- nəmə qarşı dayanıqlıdır;
- yüksək yapışma gücünə malikdir.

### İstifadə qaydaları

**Səthin hazırlanması.** Məhsul istifadə olunacaq səthlər köhnə qalıqlardan təmizlənməlidir. Səth düzgün və hamar olmalıdır. Əgər səthdə boşluqlar varsa, məcun ilə doldurulmalıdır.

**Tətbiqi.** Məhsul istifadədən qabaq yaxşıca qarışdırılmalıdır. Məhsulu dişli mala ilə səthə çəkmək lazımdır. Kafelin ölçüləri 10sm x 10sm-dən böyük olarsa, məhsulu həm səthə, həm də kafelin arxasına vurmaq lazımdır.

### Təsviyələr

- İşlər bitdikdən sonra avadanlıqlar bol su ilə yuyulmalıdır;
- Məhsulun qabının qapağı möhkəm bağlanmalıdır;
- Məhsulu vurdुqdan sonra ən azı 10 gün su ilə təmasdan qorumaq lazımdır.

### Texniki göstəriciləri

Rəngi	Ağ rəngdə pasta
Tərkibi	akrilik əsaslı
Yapışma müqaviməti	≥ 0.5 mm <sup>2</sup>
Sərfiyatı	2-2.5 kq/m <sup>2</sup> (səthə görə dəyişir)
Qablaşdırma	10 və 25 kq-lıq plastik vedrələrdə
Aralıq doldurma vaxtı	24-48 saatdan sonra