

ROKOL® F-pas

FASAD MƏCUNU

Mala və ya püskürtmə tapançası ilə vurula bilən



Məhsul haqqında

Akrilik sopolimer əsaslı daxili və xarici divarlarda istifadə olunan fasad məcunudur.

Istifadə sahələri

Bu məhsuldan:

- binaların daxilində və fasadlarında beton, suvaq, döşəmə suvağı və s. bu kimi səthlərin düzəldilməsində;
- səthdəki çatların doldurulmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

- üstündən çəkilecək boyanın möhkəm əsas əmələ getirir və boyaya qənaət etməyə imkan verir;
- xarici təsirlərə qarşı davamlı, ətraf mühitə ziyan verməyən, qoxusuz, asanlıqla tətbiq oluna bilən, istifadəyə hazır məcundur;
- binaların daxilində və fasadında divar səthlərinə rahat və asanlıqla tətbiq olunur.

Istifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səth möhkəm, quru və təmiz olmalıdır. Səth yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizlənməli, səthin yoxlanılmış və möh-

kəm olmasına diqqət edilməlidir. İstifadə etməmişdən əvvəl səth nəmləndirilməli və ya daha yaxşı nəticə əldə etmək üçün **ROKOL BINDER** astarla və ya digər oxşar məhsul ilə astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. Rokol F-pas fasad pastası yalnız püskürtmə aparıcı ilə vurulduğda su ilə durulaşdırılmalıdır. ROKOL F-pas fasad məcunu aşağı dövriyyəli qarışdırıcı ilə qarışdırılır. Ehtiyac yaranarsa su ilə qatılığı nizamlanır.

Tətbiqi. Məhsul istifadəyə hazır şəkildə istehsal olunur. Mala, şpatel kimi pasta çəkmə alətləri və ya püskürtmə aparıcı ilə səthə çəkilir. Püskürtmə aparıcı ilə tətbiq edildikdə ehtiyac olarsa su ilə incəldilə (durulaşdırıla) bilər. Qatlar arasında 3-4 saat gözləməklə, istənilən səth düzgünlüyü əldə etmək üçün 2-3 qat olmaqla tətbiq oluna bilər. Tətbiq zamanı səthin temperaturu $+5^{\circ}\text{C}$ -dən az olmamalıdır.

Təqsivələr. Rokol F-pas fasad pastasının istifadə olunduğu səthin temperaturu $+5^{\circ}\text{C} \pm 30^{\circ}\text{C}$ olmalıdır. Xarici məkanlarda istifadə olunduğu halda səth 24 saat günəşdən, yağışdan, küləkdən

və donmadan qorunmalıdır.

Binanın fasadında rast gəlinən dərin çuxur və çatların doldurulması üçün 1 kq Rokol F-pas fasad pastasına 250 qram ağ sement və təxminən 100 qram su əlavə edib, yaxşı-yaxşı qarışdırıldıqdan sonra səthə çekilməsi tövsiyə olunur. Bu da öz növbəsində daha möhkəm əsas əldə etməyə şərait yaradır.

Texniki göstəricilər

Rəngi	ağ
İstifadə temperaturu	$+5^{\circ}\text{C} - +30^{\circ}\text{C}$
İstifadə müddəti	2 saat
Quruma müddəti	3-5 saatdan sonra
Qablaşdırma	10 və 25 kq-lıq plastik vedrələrdə

Sərfiyyat

Səthin hopma qabiliyyətindən asılı olaraq 1 kq Rokol F-pas fasad məcunu $0,8-1,2 \text{ m}^2$ səthə tətbiq oluna bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış qablardada quru şəraitdə 1 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

- Rokol F-pas fasad pastasının mürəkkəb tərkibli qarışq olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
- istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
- yuxarıdakı göstəricilər $+23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatur və $50\% \pm 5\%$ rütubətli şərait üçün nəzərdə tutulmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübə biliklərə əsaslanır;
- "Mətanət A" şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülen işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlər görə "Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşıdır;
- şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün "Mətanət A" şirkətinə müraciət edin!