

STALTOP® EX-50

**EPOKSİD ƏSASLI,
İKİKOMPONENTLİ, HƏLLEDİCİSİZ
SƏTH SƏRTLƏŞDİRİCİSİ**



Məhsul haqqında

Epoksid əsaslı, həlledicisiz, ikikomponentli, şeffaf və rəngli səth sərtləşdiricisi məhsuludur.

Istifadə sahələri

Bu səth sərtləşdiricisindən:

- kimya və tibb sənayesində;
- qida və içki sənayesində;
- steril otaqlarda;
- laboratoriya və xəstəxanalarda;
- nəzarət otaqlarında;
- anbarlarda;
- nüvə enerjisi obyektlərində;
- termal və hidroelektrik stansiyalarda istifadə olunur.

Üstünlükler

- mexaniki və kimyevi təsirlərə qarşı dayanıqlığı yüksəkdir;
- antibakterial xüsusiyyətlərə malikdir;
- gigiyenik şəraitlər üçün asan vasitədir;
- təmizlənməsi asandır;
- yapışma müqaviməti yüksəkdir;
- çirkənmir.

Istifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. STALTOP EX-50 məhsulunun istifadə olunacağı səthlər

əvvəlcədən ona uyğun STALTOP astar məhsulu və ya digər oxşar məhsulla astarlanmalıdır. STALTOP EX-50 şeffaf məhsulundan da astar kimi istifadə etmək olar. Məhsul əvvəlcədən astarlanmış səthin üzərini tam bağlayanadək istifadə olunmalıdır. Məhsuldan istifadə zamanı səthin istiliyi $+5^{\circ}\text{C}$ -dən aşağı olmamalıdır.

Qarışığın hazırlanması. Qarışq nisbəti nəzəre alınmaqla STALTOP EX-50 məhsulu istifadəyə tam hazır şəkildə istehsal olunur. Qarışdırmağa başlamazdan əvvəl materialların temperaturunun $+15^{\circ}\text{C}$ -lə $+25^{\circ}\text{C}$ arasında olmasına əmin olmaq lazımdır. STALTOP EX-50-nin A komponenti pigment tərkiblidir. Homogen rəng alınana qədər A komponentini 300-400 dövr/dəqiqəlik mexaniki qarışdırıcı ilə yaxşıca qarışdırın. Bundan sonra B komponentinin hamısını A komponentinin üzərinə boşaldın. Alınmış qarışığı 300-400 dövr/dəqiqəlik mexaniki qarışdırıcı ilə homogen bir qarışq alınana qədər ən azı 3 dəqiqə qarışdırın. Qarışdırma qabının kənarlarındakı və dibindəki materiallar tamamilə qarışmalıdır. İlk qarışdırma qabındaki qarışığı digər bir dəmir qabın içərisinə tökərək bir müddət

gözləyin. Sonra yenidən 1 dəqiqə qarışdırıb istifadə edin.

STALTOP EX-50 səth sərtləşdiricisi istifadə olunmadan əvvəl məhsul 1,0/1,5 və ya 1,0/2,0 nisbətində kvars qumu ilə qarışdırılaraq istifadə oluna bilər.

Qarışq nisbəti

Staltop EX-50	Komponent A	Komponent B
Qarışq miqdarı	6 kq	3 kq
Qarışığın sıxlığı	1,10 kq/l	

Tətbiqi. STALTOP EX-50 məhsulunu istənilən qalınlıq alınana qədər dişli mala ilə səthə çəkin. Şəraitdən asılı olaraq məhsul müəyyən qatılığa gəldikdən sonra kirpi vərdənə vasitəsilə havasını alın.

Təsviyələr. İstifadə zamanı səthin temperaturu $+5^{\circ}\text{C}$ -lə $+35^{\circ}\text{C}$ arasında olmalıdır. Çox isti, yağlı və ya küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Uyğun temperaturda aparılacaq işlərdə istifadə olunan materiallar 1-2 gün əvvəlcədən istifadə sahəsinə gətirilərək anbara yiğilməli və hava şəraitinə uyğun saxlanılmalıdır. Çox soyuq havalarda istifadə edilərsə, qızdırıcıının köməyi ilə mühitin və səthin temperaturu artırılmalıdır. İstifadə olunarkən qablaşdırılmış məhsulun temperaturu $+20^{\circ}\text{C} \pm 25^{\circ}\text{C}$ olmalıdır. Epoksid və poliüretan əsaslı səth sərtləşdiriciləri mütəxəssislər tərəfindən istifadə olunmalıdır. Qatran əsaslı sərtləşdiricilərin işləmə və reaksiya müddəti şəraitdən, səthin temperaturundan və havadakı nəmlilikdən asılı olduğundan aşağı temperatlarda kimyevi reaksiya ləngiyir. Bu da səthin sərtləşməsini və məhsulun

istifadə müddətini uzadır. Eyni zamanda qatılıq çoxaldığı üçün sərfiyat da artır. Yüksək temperaturda isə kimyevi reaksiya artır və yuxarıda göstərilən şərtlər azalır. Məhsulun nəmliyinin tamamilə aradan qalxması üçün havanın və səthin temperaturu icazə verilən minimum həddən aşağı düşməməlidir. Məhsul istifadə olunan zaman səth 24 saat ərzində su ilə təmasdan qorunmalıdır. Əger 24 saatdan tez səthə su düşərsə bu zaman səthdə karbonatlaşma və yumşalma yaranacaq ki, bu da istifadə olunmuş məhsulun öz xüsusiyyətlərini itirməsinə səbəb olacaqdır. Belə hal baş verərsə, məhsul səthdən təmizlənməli və yenisi ilə əvəz olunmalıdır.

STALTOP EX-50 məhsulu istifadəyə tam hazır şəkildə istehsal olunduğuundan istifadə zamanı qarışığın içərisinə həllədici və s. qatılmamalıdır. Məhsul 300-400 dövr/dəqiqəlik mexaniki qarışdırıcı ilə qarışdırılmalıdır. Məhsulun əl ilə qarışdırılması yolverilməzdir. İlk qarışdırma mərhəlesi qurtardıqdan sonra qarışq mütləq digər təmiz bir qaba boşaldımlı və yenidən qarışdırılmalıdır. Məhsul istifadə olunduqdan sonra alətlər həllədici ilə təmizlənməlidir. STALTOP EX-50 sərtləşdikdən sonra səthdən yalnız mexaniki üsulla təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi	Şeffaf və çeşidli rənglərdə
Saxlanma temperaturu	$-20^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C}$
Sıxlığı	1,10 kq/litr
Müqaviməti:	<ul style="list-style-type: none"> • sixilmədə $>60\text{ N/mm}^2$ • əyilmədə $>25\text{ N/mm}^2$ • qopmada $>2\text{ N/mm}^2$
Istifadə müddəti	60 dəqiqə

Üzərində hərəkət etmə müddəti:	
• +10°C temperaturda	7 gündən sonra
• +20°C temperaturda	3 gündən sonra
• +30°C temperaturda	2 gündən sonra
Tam bərkimə müddəti	7 gündən sonra
Qablaşdırma:	
Staltop EX-50 rəngli	
• komponent A	6,0 kq-lıq dəmir qablarında
• komponent B	3,0 kq-lıq dəmir qablarında
Staltop EX-50 şeffaf	
• komponent A	5,54 kq-lıq dəmir qablarında
• komponent B	3,0 kq-lıq dəmir qablarında

müraciət edin;

- məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
- uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın.
- yuxarıdakı göstəricilər $+23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatur və $50\% \pm 5\%$ rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrubi biliklərə əsaslanır;
- "Mətanət A" şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə "Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşıdır;
- şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün "Mətanət A" şirkətinə müraciət edin!

Sərfiyyat

STALTOP EX-50 məhsulunun sərfiyyati 2 mm qalınlıq üçün 1,2 kq/m²-dir.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış orijinal qabılarda, sərin və quru şəraitdə, şaxtadan qorumaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Qısa müddətli saxlamada məhsul ən çoxu 3 cərgə olmaq şərti ilə üst-üstə qoyula bilər. İstifadə zamanı birinci növbədə alt cərgədə olan məhsul istifadə olunmalıdır. Uzun müddətli saxlamada isə məhsullar üst-üstə yiğilməməlidir.

Xəbərdarlıqlar

- məhsulun saxlandığı anbarlara və tətbiq olunduğu məkanlara alovla yaxınlaşmayıñ;
- anbarların və tətbiq olunduğu məkanların havasını daimi dəyişdirin;
- istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmaqla müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
- məhsulun allergiya və qasıńma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal güclü su şırnağı altında sabunla yuyun;
- udulma halı baş verərsə, dərhal həkimə

STALTOP® EXP-100

EPOKSİD ƏSASLI, İKİ KOMPONENTLİ, HƏLLEDİCİSİZ İNCƏ SƏTH SƏRTLƏŞDİRİCİ



Məhsul haqqında

Staltop EXP 100 epoksid əsaslı iki komponentli həlledicisiz, rəngli, incə, sərt sərtləşdiricisidir.

İstifadə sahələri

- avtoparklarda;
- kotrol otaqlarında;
- kimya və dərmən sənayesində;
- qida və içki sənayesində;
- avtomobil sənayesində və təyyarə anqarlarında;
- istehsal və qablaşdırma saxlama sahələrində səth sərtləşdirici olaraq istifadə olunur.

Üstünlükləri

- mexaniki və kimyevi təsirlərə qarşı dayanıqlığı yüksəkdir;
- antibakterial xüsusiyyətlərə malikdir;
- gigiyenik mühitlər üçün asan vasitədir;
- əmizlənməsi asandır;
- yapışma müqaviməti yüksəkdir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Staltop EXP 100 məhsulunun istifadə olunacağı səthlər əvvəlcədən ona uyğun Staltop astar və ya digər oxşar məhsulla astarlanmalıdır. Staltop EX-50 şeffaf məhsulundan da

astar kimi istifadə etmək olar. Astar səthə çəkildikdən sonra dərhal üzərinə MA Filler səpilir və astar sərtləşdikdən sonra səth süpürülərək sərbəst qumlar təmizlənir. Staltop EXP 100 istifadə olunarkən səthin temperaturu $+3^{\circ}\text{C}$ -nin üzərində olmasına diqqət edilməlidir.

Qarışığın hazırlanması. Staltop EXP 100 qarışış nisbəti nəzərə alınmaqla istifadəyə tam hazır şəkildə istehsal olunmuşdur. Qarışdırmağa başlamazdan əvvəl materialların temperaturunun $+15^{\circ}\text{C}$ -lə $+25^{\circ}\text{C}$ arasında olmasına əmin olmaq lazımdır. Staltop EXP 100-ün A komponenti pigment tərkiblidir. Homogen rəng alınana qədər A komponenti 300-400 dövr/dəqiqəlik mexaniki qarışdırıcı ilə içərisinə hava cəlb etmədən yaxşıca qarışdırılmalıdır. Bundan sonra B komponentinin hamısını A komponentinin üzərinə boşaldın. Alınmış karışığı 300-400 dövr-dəqiqəlik mexaniki qarışdırıcı ilə homogen bir karışış alınana qədər ən azı 3 dəqiqə qarışdırın. Qarışdırma qabının kənarlarındakı və dibindəki materiallar tamamilə qarışdırılmalıdır. İlk karışdırma qabındaki karışığı digər bir