

FLOTON® 2105 R

İSTİ HAVA ŞƏRAİTİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN BETON QATQISI

Məhsul haqqında

FLOTON 2105 R - naftalin sulfonat əsaslı, bərkiməni (sərtleşməni) gecikdirmə xüsusiyyəti olan, betona reoplastik xüsusiyyət verərək betonun son müddətə müqavimətini artırıran, yüksək miqdarda suazaldıcı, super plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısıdır. Uyğunluq kodu: 04.613/1-A3

AZS 221-2006 (TS EN 934-2) Cədvəl 11.1, 11.2: "Sərtleşməni gecikdirici, yüksək miqdarda suazaldıcı, super plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısı".

ASTM C 494 Tip G: "Yüksək miqdarda suazaldıcı və gecikdirici beton qatqısı" standartlarına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu beton qatqısı:

- nasolu və nasossuz istifadə üçün nəzərdə tutulan hazır beton istehsalında;
- sıx armaturlaşdırılmış mühkəmləndirilmiş konstruksiyalara asan qaydada yerləşdirilə bilən reoplastik beton istehsalında;
- temperaturun və nəmin yüksək olduğu yerlərdə hazırlanan beton tökmələrində istifadə olunur.



Üstünlükleri

- qatqısız betona nisbətən su miqdarını ən azı 12% azaldır;
- qatqısız betona nisbətən, eyni istifadə imkanı ilə daha az su/ sement nisbəti və ya eyni su/sement nisbətində yüksək istifadə keyfiyyətini saxlamaqla asan nasoslanmayı təmin edir;
- isti havalarda betonun qatılığını saxlama xüsusiyyətini artırır;
- qatqısız betona nisbətən son möhkəmliyi artırır;
- betonun keçirməzliyini və dayanıqlığını artırır, dərtilmə və sıxlımanı azaldır və betonun digər mexaniki parametrlərini yaxşılaşdırır;
- sıx armaturlaşdırılmış dəmir-beton konstruksiyalarda daha az vibrasiya (titrəmə) ilə betonun asanlıqla yerləşməsini təmin edir;
- tərkibində xlor yoxdur.

İstifadə qaydaları

Qarışığın hazırlanması. Mineral yapışdırıcı maddələri (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) və beton doldurucusunu eynicinsli qarışqı əldə olunana qədər qarışdırın. Suyun 50-70%-i əlavə olunduqdan sonra qalan su ilə birlikdə FLOTON 2105 R-i qarışığa əlavə edin.

FLOTON 2105 R-in qarışığın tərkibində eynicinsli qaydada qarışmasını təmin etmək üçün qarışığı 60 saniyə və ya əvvəlcədən laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən edilmiş vaxt ərzində intensiv şəkildə qarışdırın.

Kimyəvi qatqların işləmə prinsipi.

Qatqlar əsasən mineral yapışdırıcılarla reaksiyaya girir. Qatqı betona əlavə olunduğu halda yapışdırıcı dənəcikləri tərəfindən sorulur (absorbsiya olunur). Yapışdırıcı dənəciklər elektrostatik qüvvə ilə bir-birini itləyir. Beləliklə, istənilən istifadə imkanı daha az su miqdarı ilə təmin olunur. Qarışq suyunun azalmasına mütənasib olaraq betonun mexaniki davamlılığı artır.

Digər qatqı materialları ilə uyğunlaşması. FLOTON 2105 R aşağıda göstərilən materiallarla birgə istifadə oluna bilər:

- bütün sement növləri ilə;
- öz-özünə yerləşən betonun alınmasına ehtiyacın yarandığı hallarda mineral yapışdırıcı maddələrlə (kvars qumu, vulkan külü və şlak);
- donmaya və əriməyə qarşı müqaviməti artırmaq üçün hava cəlbedici **AntiAir 250** və ya digər oxşar məhsul ilə;
- yüksək temperaturun və güclü hava axınının olduğu yerlərdə betonun daxiliindəki qarışq suyunun buxarlanması qarışısını almaq və betonun dözümlülüyü artırmaq üçün **MA Kür 100**, **MA Kür 200** və **MA Kür 300** kimi və ya digər oxşar nəm saxlayan kür məhsullarından müvafiq olanı ilə istifadə oluna bilər;
- tikinti aparılan sahədə betonun qatılığını artırmaq üçün **FLOTON MOD N** və ya

digər oxşar beton qatqısı ilə istifadə edilə bilər.

Texniki göstəricilər

Maddənin quruluşu	naftalin sulfonat əsası
Rəngi	qəhvəyi
Sıxlığı	1.12 - 1.14 kq/litr
Tərkibindəki xlorun miqdarı (EN 480-10)	<0,1%
Tərkibindəki qəlevinin miqdarı (EN 480-12)	<10,0%
Qablaşdırma	10 kq-lıq bidon (kanistr), 200 kq-lıq çelik, 1000 kq-lıq fırçı, xüsusi çənlər olan maşınlar

+20°C temperaturda, 50% rütubətlilik şərtləri altında əldə olunmuşdur.

Sərfiyat

FLOTON 2105 R sement kütlesinin 0,8-1,4%-i miqdarında əlavə olunması tövsiyə olunur.

Betonun növündən və xüsusiyyətdən asılı olaraq qatqının miqdarı əvvəlcədən aparılan laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən olunmalıdır.

Saxlama müddəti və qaydası

Orijinal qablaşdırılmış FLOTON 2105 R mühit temperaturunun +5°C-dən çox olduğu yerlərdə saxlanılmalıdır. Müvafiq şəraitdə saxlanılmayan məhsul donduğu təqdirdə birbaşa sudan istifadə edilmədən otaq temperaturunda saxlayaraq əridilməli, eynicinsli vəziyyətə çatana qədər mexaniki üsullarla qarışdırılmalıdır. Qarışdırma mərhələsində təzyiqli havadan istifadə olunmamalıdır.

Müvafiq saxlama şərtlərinə uyğun olaraq istehsal tarixindən etibarən 12 ay saxlanıla bilər. Açılmış qabların qapaqları bağlanaraq, saxlama müddəti ərzində istifadə edilə bilər.

Xəbərdarlıqlar

- məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
- məhsulun allergiya və qasıńma kimi təsirlərini nəzəre alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə temas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə temas olarsa, dərhal güclü su şırnağı altında sabunla yuyun;
- əgər məhsulun udulması halı baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
- məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
- uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
- laboratoriya tədqiqatları nəticəsində müəyyən olunmuş mineral yapışdırıcılarla (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) incə və kobud (qaba) beton doldurucusunu eynicinsli quru bir qarışq əldə olunana qədər qarışdırın. Quru qarışığa su əlavə olunmadan qatçı əlavə olunduğu halda qarışığın içində sorulacaq və bərabər paylanması əldə edilməyəcək. Suyun qalan hissəsi bunun üzərinə əlavə olunsa da, istənilən beton növü və onun xüsusiyyətləri əldə olunmayıcaqdır. Qarışığa daha çox həcmde su tələb olunsa da betonun dizaynı üçün nəzərdə tutulmuş əmsallardan kənara çıxılacaq və betonun mexaniki xüsusiyyətləri tələb olunan əmsaldan aşağı olacaqdır. Bu səbəbdən də beton qatqları quru qarışığın üzərinə birbaşa əlavə olunmamalıdır;
- qarışığın içindəki qatçı miqdarı qarışqadakı sement və ikinci dərəcəli yapışdırıcıların (kvars qumu, vulkan külü, şlak) cəminin qatçı maddəsinin miqda-

rına vurulması ilə hesablanır;

- təfsiye olunan miqdardan daha artıq məhsuldan istifadə olunduğu təqdirdə qarışığın bərkimə (sərtləşmə) müddətləri uzana bilər. Belə hallarda qəlib alma müddətində dəmir- beton konstruksiyların sərtləşdirilməsi təmin olunmalıdır.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
- “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşıdır;
- şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

FLOTON® 2118

İSTİ HAVA ŞƏRAİTİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN BETON QATQISI



Məhsul haqqında

FLOTON 2118 - naftalin sulfonat əsaslı, bərkiməni (sərtləşməni) gecikdirmə xüsusiyyəti olan, betona reoplastik xüsusiyyət verərək betonun son müddətdə müqavimətlərini artırın, yüksək miqdarda suazaldıcı, super plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısıdır.

Uyğunluq kodu: 04.613/1-A3
AZS 221-2006 (TS EN 934-2) Cədvəl 11.1, 11.2: “Sərtləşməni gecikdirici, yüksək miqdarda suazaldıcı, super plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısı”.
ASTM C 494 Tip G: “Yüksək miqdarda suazaldıcı və gecikdirici beton qatqısı” standartlarına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu beton qatqısı:

- nasolu və nasossuz istifadə üçün nəzərdə tutulan hazır beton istehsalında;
- betonun nəqliyyatla çatdırılmasına 1 saatdan artıq vaxt lazımlı olan yerlərdə;
- betonun 200 metrdən daha uzaq yerlərə nasoslandığı beton tökmələrində və ya yüksək yerlərə tətbiq olunan beton tökmələrində;
- mühit temperaturunun $+40^{\circ}\text{C}$ -dən artıq və rütubətin aşağı olduğu yerlərdəki beton tökmələrində;
- qatqısız betonla müqayisədə qəlibdən çıxmış betonun səthi daha hamar olur;
- betonun keçirməzliyini və dayanıqlığını artırır, dartılma və sıxılma azaldır və betonun digər mexaniki parametrlərini yaxşılaşdırır;