

qar və buz olmamalıdır;
 • betonun temperaturunun 1°C artırılması üçün beton doldurucusunun temperaturunun 2°C , betonun qarışq suyunun temperaturunun 4°C və sementin temperaturunun isə 8°C artması tələb olunur.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrubi biliklərə əsaslanır;
- “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşıdır;
- şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

OKETON®₁₂₅₀ ANTİFRİZ

ŞAXTALI HAVA ŞƏRAİTİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN BETON QATQISI



Məhsul haqqında

OKETON 1250 ANTİFRİZ- polinaftalin sulfonat və nitrat duzu əsaslı, xüsusi sərtləşmənin başlanğıcında su ilə sement arasındakı reaksiyanı sürətləndirərək betonun sərtləşməsini sürətləndirən və müqavimətinin artmasını təmin edən, soyuq iqlim şərtlərinə uyğun, plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısıdır.
 AZS 221-2006 (TS EN 934-2) Cədvəl 6: “Sərtləşməni sürətləndirən plastifikatorlu (axıcı) beton qatqısı”.
 ASTM C 494 Tip C: “Sərtləşməni sürətləndirən beton qatqısı” standartlarına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu beton qatqısı:

- nasoslu və nasossuz hazır beton istehsalında;
- soyuq havalarda betonun dondurmanın təsirindən qorunması və ilkin yüksək davamlılıq tələb olunan tökmələrdə;
- prefabrik və prekast beton istehsalında;
- armaturlu və armatursuz, az və ya normal ağırlıqda olan hər növ betonun istehsalında istifadə olunur.

Üstünlükləri

- qatqısız betona nisbətən başlanğıc və

son sərtləşmə müddətlərini qısaltır;

- xüsusi soyuq havalarda betonun ilkin davamlılıq müddətini uzadaraq dondurmanın təsirindən qoruyur;
- tərkibində xlor yoxdur.

İstifadə qaydaları

Qarışığın hazırlanması. Mineral yapışdırıcı maddələri (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) və beton doldurucusunu eynicinsli qarışq əldə olunana qədər qarışdırın. Suyun 50-70%-i əlavə olunduqdan sonra qalan su ilə birlikdə OKETON 1250 ANTİFRİZ-i qarışığa əlavə edin. OKETON 1250 ANTİFRİZ-in qarışığın tərkibində eynicinsli qaydada qarışmasını təmin etmək üçün qarışığı 60 saniyə və ya əvvəlcədən laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən edilmiş vaxt ərzində intensiv şəkildə qarışdırın.

Kimyəvi qatqların işləmə prinsipi.

OKETON 1250 ANTİFRİZ sementlə reaksiyaya girdiyindən qarışığa əlavə olunduğu halda sement dənəcikləri tərəfində sorulur (absorbsiya olunur). OKETON 1250 ANTİFRİZ sərtləşmənin əvvəlində sementlə su arasındaki reaksiyanı sürətləndirir və hidratlaşma istiliyini artırır. Bunu nəticəsində betonun sərtləşməsi sürətlənir və ilkin davamlılıq artır.

Digər qatqı materialları ilə uyğunlaşması. Məhsul aşağıda göstərilən materiallarla birgə istifadə oluna bilər:

- bütün sement növləri ilə;
- yüksək miqdarda yapısdırıcı maddənin istifadə olunmasına ehtiyac yarandığı halarda kvars qumu, vulkan külü və şlakla;
- **OKETON, FLOTON** və ya digər oxşar seriyasından olan əlavələrlə;
- Donmaya və əriməyə qarşı müqaviməti artırmaq üçün hava cəlbedici **AntiAir 250** və ya digər oxşar məhsul ilə;
- plastik sıxılma nəticəsində yaranan çatların qarşısını almaq üçün sintetik və polad liflərlə (fibralarla) birgə;
- yüksək temperaturun və güclü hava axınının olduğu yerlərdə betonun daxiliндəki qarışq suyunun buxarlanması qarşısını almaq və betonun dözmülüyüni artırmaq üçün **MA Kür 100, MA Kür 200, MA Kür 300** və ya digər oxşar nəm saxlayan kür məhsullarından müvafiq olanı ilə istifadə oluna bilər.

Texniki göstəricilər

| | |
|--|--|
| Maddənin quruluşu | polinaftalin sulfonat və nitrat əsaslı |
| Rəngi | qəhvəyi |
| Sıxlığı | 1.13 - 1.14 kg/litr |
| Tərkibindəki xlorun miqdari (EN 480-10) | <0,1% |
| Tərkibindəki qələvinin miqdari (EN 480-12) | <10,0% |
| Qablaşdırma | 10 kq-lıq bidon (kanistr), 200 kq-lıq çəllək, 1000 kq-lıq fiçı, xüsusi çənələr olan maşınlar |

+20°C temperaturda, 50% rütubətlilik şərtləri altında əldə olunmuşdur.

Sərfiyyat

TSEN 934-2 standartının tələblərinə görə sərtləşmənin sürətlənməsi tələb olunduğu halda OKETON 1250 ANTİFRİZ sement kütləsinin 2,5-5,0 %-i miqdarında əlavə olunması tövsiyə olunur. Betonun növündən və xüsusiyyətdən asılı olaraq qatqının

miqdarı əvvəlcədən aparılan laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən olunmalıdır.

Saxlama müddəti və qaydası

Orijinal qablaşdırılmış OKETON 1250 ANTİFRİZ mühit temperaturunun +5°C-dən çox olduğu yerlərdə saxlanılmalıdır. Müvafiq şəraitdə saxlanılmayan məhsul donduğu təqdirdə birbaşa sudan istifadə edilmədən otaq temperaturunda saxlayaraq əridilməli, eynicinsli vəziyyətə çatana qədər mexaniki üsullarla qarışdırılmalıdır. Qarışdırma mərhələsində təzziqli havadan istifadə olunmamalıdır. Müvafiq saxlama şərtlərinə uyğun olaraq, istehsal tarixində etibarən 12 ay saxlanıla bilər. Açılmış qabların qapaqları bağlanaraq saxlama müddəti ərzində istifadə edilə bilər.

Xəbərdarlıqlar

- məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
- məhsulun allergiya və qasıńma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin;
- dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal güclü su şırnağı altında sabunla yuyun;
- əgər məhsulun udulması hali baş verərsə, dərhal həkimə müraciət edin;
- məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayıñ;
- uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
- laboratoriya tədqiqatları nəticəsində müəyyən olunmuş mineral yapısdırıcılarla (sement, kvars qumu, vulkan külü, şlak) incə və kobud (qaba) beton doldurucusunu eynicinsli quru bir qarışq əldə olunana qədər qarışdırın. Quru qarışığa su əlavə olunmadan qatqı əlavə olunduğu

halda, qarışığın içində sorulacaq və forma dağılmayacaq. Suyun qalan hissəsi bunun üzərinə əlavə olunsa da, istenilən beton kateqoriyası və onun xüsusiyyətləri əldə olunmayacaqdır. Qarışığa əlavə su tökülməsinə ehtiyac yaranacaqdan betonun tərkibi üçün nəzərdə tutulmuş əmsallardan kənara çıxılacaq və betonun mexaniki xüsusiyyətləri tələb olunan əmsaldan aşağı olacaqdır. Bu səbəbdən də beton əlavələri quru qarışığın üzərine birbaşa əlavə olunmamalıdır;

- qarışığın içindəki qatqının miqdari qarışıldakı sement və ikinci dərəcəli yapısdırıcıların cəminin (kvars qumu, vulkan külü, şlak) qatqıda istifadə miqdarına vuруlması ilə hesablanır;
- tövsiyə olunan miqdardan daha çox miqdarda məhsuldan istifadə olunduğu halda qarışığın sərtləşmə müddətləri uzaña bilər. Belə hallarda dəmir betonun qelib alma müddəti ərzində nəmlı saxlanılıb sərtləşdirilməsi təmin olunmalıdır;
- betonun temperaturunun +5°C-dən aşağıya endiyi hallarda sementin hidratlaşması dayanır və 0°C-dən aşağı temperaturda betonun qarışq suyu donmağa başlayır. Donan su betonun həcmini təxminən 10% artırır. Bunun nəticəsində:
- sement məcunu və beton doldurucuları arasında möhkəmlik zəifləyir;
- betonun davamlılığı azalır;
- betonda çatlar və səth boşalması meydana gəlir;
- soyuq iqlimdə istehsal olunan betonlarda aşağıdakı göstəricilər (parametrlər) nəzərə alınmalıdır;
- beton qarışığında istifadə olunan materialların (sement, ikinci dərəcəli yapısdırıcılar, beton doldurucusu və su) soyuğun təsirinə məruz qalmaması üçün materiallar müvafiq mühit temperaturunda saxlanmalıdır;
- müvafiq sement tipindən istifadə olun-

malıdır;

- istifadə olunan sementin miqdarı müəyyən olunmalıdır (350-400 kq/m³);
- sərtləşməni sürətləndirici bir qatqı vasitəsilə beton dondurmanın təsirində qorunmalı və uyğun bir plastifikator əlavəsindən istifadə etməklə istenilən işlənmə keyfiyyəti təmin edilərək qarışığın suyu azaldılmalıdır;
- +5°C-dən aşağı temperaturda hidratlaşma prosesi dayandığı üçün betonun sərtləşərək lazımı möhkəmliyə və davamlılığa malik olması təmin olunana qədər (orta hesabla 5 mPa) müvafiq sərtləşdirmə metodları vasitəsilə qorunmalıdır;
- günün ən soyuq saatlarında betonun tökülməsinə xüsusi diqqət yetirməli, qəliblərdə qar və buz olmamalıdır;
- betonun temperaturunun 1°C artırılması üçün beton doldurucusunun temperaturunun 2°C, betonun qarışq suyunun temperaturunun 4°C və sementin temperaturunun isə 8°C artması tələb olunur.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübə biliklərə əsaslanır;
- "Mətanət A" şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə "Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşıdır;
- şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün "Mətanət A" şirkətinə müraciət edin!