


UnterMix® 1580 AL

PÜSKÜRTMƏ ÜSULU İLƏ VURULAN BETONUN QURUMASINI SÜRƏTLƏNDİRƏN QURU QARIŞIQ



Məhsul haqqında

UnterMix 1580 AL püskürtmə betonun qurumasını sürətləndirən məhsuldur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

- tunellərdə;
- mədənlərdə;
- qaya səthlərin müvəqqəti və uzunmüddətli bərkidilməsində;
- erkən və son yüksək müqavimət almaq üçün istənilən püskürtmə beton növlərinin tətbiqində;
- təmir işlərində istifadə olunur.

Üstünlükləri

- tez bərkiməsi sayəsində 10-15 sm-lik təbəqələrin bir dəfəyə püskürdülünəsinə imkan verir;
- xüsusi formulu sayəsində ilkin yüksək müqavimət əldə edilir.

İstifadə qaydaları

Səth hazırlanması. Səth yapışmağa mane olan hər növ yağ, pas, parafin və digər qalıqlardan yaxşıca təmizlənməli və səthdə heç bir qalıq qalmamalıdır. Yapışma müqavimətinin saxlanması üçün səth yüksək təzyiqli su ilə təmizlənməli və nəm halda məhsul tətbiq olunmalıdır.

Sementin seçilməsi. Bərkimə müddətinə mənfi təsirin olmaması üçün təzə sementdən istifadə olunmalıdır. Püskürtmə betonun tez bərkiməsi məqsədilə portlantsementdən və ya sulfata davamlı sementdən istifadə olunması tövsiyə olunur.

Qarışıqın hazırlanması. İstifadə zamanı bərkiməni sürətləndirmək məqsədilə sementə əvvəlcədən aparılan laboratoriya tədqiqatları ilə müəyyən olunmuş miqdarda UnterMix 1580 AL məhsulu əlavə edin. UnterMix 1580 AL məhsulu birbaşa transmikserdəki qarışıqğa əlavə edildiyi halda fraksiyalar (sement, kvarts qumu və s.) quru deyilsə, sementin hidrotasiyası başlayacaq və transmikserdəki betonda ayrı-ayrı kündələr meydana gələcəkdir. İstifadə zamanı operator tərəfindən təyin olunan optimal su miqdarı bu çatışmazlıqları aradan qaldırır. Suyun az olduğu hallarda püskürtmə betonun bərkimə müddəti qısalmır, suyun çox olduğu hallarda isə püskürtmə betonun bərkimə müddəti uzanır. Buna görə də quru beton qarışıqına hidrotasiyaya bəslənəcək miqdarda su əlavə edilməlidir.

Tətbiqi. Qarışıq rotorlu beton püskürtmə

aparət vasitəsi ilə səthin üzərinə püskürdülünməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi	bej (sarıya çalan açıq-qəhvəyi)
Tökmə həcm kütləsi	0,9-1,0 kq/litr
Turşuluq göstəricisi (pH)	~11,0
Xlorun miqdarı (EN 480-10)	< 0,1%
Qablaşdırma	15 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

UnterMix 1580 AL məhsulunun sərfiyyatı betonun, havanın və səthin istiliyindən asılıdır. Digər ən vacib amil isə məhsulun istifadə olunan sement ilə uyğunlaşmasıdır. Bunun üçün uyğun sərfiyyatı müəyyən etmək məqsədilə əvvəlcədən sınaqlar aparılmalıdır.

UnterMix 1580 AL quru qarışıqı istifadə yerindən, bərkimə müddətindən və davamlılığından asılı olaraq mineral yapışdırıcı maddələrin kütləsinin (sement, vulkan külü, kvarts qumu, şlak) 4-8%-i arasında istifadə oluna bilər. Göstərilən sərfiyyatdan kənara çıxmalar olarsa, son möhkəmlik həddi aşağı düşə bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış orijinal qablarda +5°C±40°C temperatur şəraitində, üst-üstə üç cərgə olmaqla 6 ay saxlanıla bilər. Uzun müddətli saxlanıldıqda məhsul üst-üstə qoyulmamalıdır. Açılmış qablar uyğun saxlama şəraitində 1 həftə ərzində istifadə olunmalıdır.

Xəbərdarlıqlar

- məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarları, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
- mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşərsə dərhal su ilə yuyun;
- istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
- yuxarıdakı göstəricilər +23°C±2°C temperatur və 50%±5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübə biliklərə əsaslanır;
- "Mətanət A" şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə "Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
- şirkət elmi-texniki inkişafı bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün "Mətanət A" şirkətinə müraciət edin!