

lərə görə "Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşıdır;

- şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün "Mətanət A" şirkətinə müraciət edin!

FugaFas® 100

**FLEX ARALIQ DOLDURMA
QARIŞIĞI (1-6 mm)**
Xarici məkanlar üçün



Məhsul haqqında

Sement əsaslı, materialın keyfiyyətini, istifadə imkanlarını və çatlamaya qarşı müqavimətini artırıran, sukeçirməzliyi, rəngin solmamasını və səthin hamarlığını təmin edən qatqlarla zəngin aralıq doldurma qarışığıdır. Sifarişlə istənilən rəngdə istehsal olunur. AZS 321-2008 (TSEN 13888) standartına uyğundur.

Istifadə sahələri

Bu aralıq doldurma qarışığından:

- daxili və xarici məkanlarda;
- qranit, müxtəlif ölçülü keramika, kotto, əhəngdaşı, şüşə mozaika kimi üzlük materiallarının 1-6 mm məsafəli aralıqlarının doldurulmasında;
- ani temperatur dəyişikliklərinin olduğu yerlərdə, piyada və maşınların sıx hərəkət etdiyi sahələrin döşəmələrində istifadə olunan üzlük materiallarının aralıqlarının doldurulmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

- ani temperatur dəyişikliyi (istidən soyuğa - soyuqdan istiyə) olan məkanlarda, yüksək sukeçirməzlik xüsusiyyətinə malik, çox möhkəm, çatlamayan, rəng ləkəsi buraxmayan, hamar və parlaq səth ya-

radan, şaxtayadavalı aralıq doldurma qarışığıdır;

- rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
- +150°C temperaturda 100 bar su təzyiqi ilə təmizlənməyə düzümlüdür.

Istifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunan səthlərin aralıqlarının sağlam, quru, təmiz və ölçülərinin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağı, parafin və digər qalıqlardan tamamilə təmizlənməlidir.

Qarışığın hazırlanması. 20 kq quru qarışığı 7,0-7,4 litr suyun üzərinə ehamiyyətli boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür). Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın. Qarışdırılan zaman su nisbətinə diqqət edin, duru şəkildə istifadə etməyin. Əgər duru şəkildə istifadə etsəniz, bu, çatlara, çökəmələrə, asan aşınmalara, tozlanma və rəngin dəyişməsinə səbəb ola bilər.

Tətbiqi. Qarışığı səthə yayıb rezin mala ilə aralıqlara çarpez hərəkətlə doldurun

və artığını sıyırb götürün. 20-30 dəqiqlidən sonra nəm süngərlə səthi təmizləyin. Səth quruduqdan sonra quru bezlə təmizləyib parıldadın. Hazırlanan qarışq 2 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş qarışq atılmalıdır.

Təsviyələr. FugaFas 100 aralıq doldurma qarışığının istifadə olunduğu mühitin temperaturu $+5^{\circ}\text{C}$ -dən aşağı və $+30^{\circ}\text{C}$ -dən yuxarıdırsa, lazımı temperatur təmin olunmalıdır. İsti ($+30^{\circ}\text{C}$ -dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışığa qətiyyən su və ya quru qarışq əlavə edilməməlidir. Aralıq doldurma işi sona çatdıqdan 24-48 saat sonra işin icra edildiyi yer istifadəyə verilə bilər. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi	ağ və müxtəlif rənglərdə
Istifadə temperaturu	$+5^{\circ}\text{C} - +30^{\circ}\text{C}$
Su / quru qarışq nisbəti	0,35-0,37 litr su / 1kq quru qarışq 1,75-1,85 litr su / 5 kq quru qarışq 7,0-7,4 litr su / 20 kq quru qarışq
Möhkəmlik həddi: • öylimdedə • sıxılımda	4,5 N/mm ² 16 N/mm ²
Istifadə müddəti	2 saat
Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı: • divarda • döşəmədə	24 saatdan sonra 48 saatdan sonra
Qablaşdırma	1 kq-lıq laminasiyalı, germetik tripleks paketlərdə, 2 və ya 3 qatlı kraft kağızı, 1 qatlı polietilenlən ibarət olan 5 kq-lıq laminasiyalı paketlərdə və 20 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

Üzlük materialların ölçülərindən, aralıqların enindən və dərinliyindən asılı olaraq sərfiyyatın miqdarı aşağıdakı cədvəldə verilir.

Üzlük plitələrin ölçüləri, sm	Aralığın dərinliyi 8 mm				
	Aralığın eni				
	2 mm q/m ²	3 mm q/m ²	4 mm q/m ²	5 mm q/m ²	6 mm q/m ²
10×10	500	750	1000	1250	1500
10×20	400	600	800	1000	1200
15×15	350	550	700	900	1150
15×20	300	450	600	750	900
20×20	250	450	600	750	900
20×25	250	350	500	650	800
20×30	225	350	450	575	675
30×30	185	275	350	450	550

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum üst-üstə 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

- quru qarışığın qatqlarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşdükde dərhal su ilə yuyun;
- istifadə olunan suyun, qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;
- quru qarışığa sudan başqa heç bir əlavə maddə qatmayın;
- PVA qatmayın;
- yuxarıdakı göstəricilər $+23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatur və $50\% \pm 5\%$ rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
- “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər

istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşıdır;

- şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!