

- “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşıdır;
- şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

MA POOL®

**ANTİBAKTERİAL ARALIQ
DOLDURMA QARIŞIĞI (1-6 mm)**
Hovuzlar üçün



Məhsul haqqında

Sement əsaslı, materialın keyfiyyətini, istifadə imkanlarını, çatlamaya və su-keçirməzliyə qarşı müqavimətini artırıran, rəngin solmamasını və səthin hamarlığını təmin edən qatqlarla zəngin, nəm yerlər üçün nəzərdə tutulan elastik aralıq doldurma qarışığıdır. Sifarişlə istənilən rəngdə istehsal olunur.

AZS 321-2008 (TSEN 13888) standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu aralıq doldurma qarışığından:

- daxili və xarici məkanlarda, şəquli və üfüqi səthlərdə;
- hovuz, hamam, sauna, termal bulaq kimi nəmli məkanlarda;
- duş, santexniki qurğularda və bu kimi daima su ilə temasda olan digər yerlərdə;
- qranit, mərmər, müxtəlif ölçülü keramika, kotto, əhəngdaşı, şüşə mozaika və digər bu kimi üzük materialların 1-6 mm məsafəli aralıqlarının doldurulmasına istifadə olunur.

Üstünlükləri

- rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
- solmaya qarşı davamlıdır, çatlamır və

rəng ləkəsi buraxmır;

- yüksək sukeçirməzlik xüsusiyyətinə malikdir;
- antibakterial xüsusiyyəti sayəsində üstündə göbelək, bakteriya və yosun əmələ gəlməsinə mane olur;
- +150° C temperaturda 100 bar su təzyiqi ilə təmizlənməyə dözümlüdür.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunan səthlərin aralıqlarının sağlam, quru, təmiz və ölçülərinin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağı, parafin və digər qalıqlardan tamamilə təmizlənməlidir.

Qarışığın hazırlanması. 20 kq quru qarışığı ehmalca 7,0-7,4 litr suyun üzərinə boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür). Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Qarışığı səthə yayıb rezin mala ilə aralıqlara çarpat hərəkətlə doldurun və artığını sıyırib götürün. 20-30 dəqiqədən sonra səthi nəm süngərlə təmiz-

ləyin. Səth quruduqdan sonra quru bezlə təmizləyib parıldadın. Hazırlanan qarışığı 2 saat ərzində işlədin. İstifadə müddəti keçmiş qarışığı atın. Quru qarışığa əlavə edilən su nisbetinə diqqət edin, duru şəkildə istifadədən uzaq olun. Əgər duru şəkildə istifadə etsəniz bu, çatlara, çökəmələrə, asan aşınmalara, tozlanma və rəngin dəyişməsinə səbəb ola bilər.

Təvsiyələr. MA Pool aralıq doldurma qarışığının istifadə olunduğu mühitin temperaturu $+5^{\circ}\text{C}$ -dən aşağı və $+30^{\circ}\text{C}$ -dən yuxarıdırsa, lazımı temperatur təmin olunmalıdır. İsti ($+30^{\circ}\text{C}$ -dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş MA Pool aralıq doldurma qarışığına qətiyyən su və ya quru qarışq əlavə edilməməlidir. Aralıq doldurma işi sona çatdıqdan 24-48 saat sonra işin icra edildiyi yer istifadəyə verilə bilər. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi	ağ və müxtəlif rənglərdə
İstifadə temperaturu	$+5^{\circ}\text{C} - +30^{\circ}\text{C}$
Su/ quru qarışq nisbəti	0,35-0,37 litr su/ 1kq quru qarışq 1,75-1,85 litr su/ 5 kq quru qarışq 7,0-7,4 litr su/ 20 kq quru qarışq
Möhkəmlik həddi:	<ul style="list-style-type: none"> • eyilmədə 4,5 N/mm² • sıxılınmada 16 N/mm²
İstifadə müddəti	2 saat
Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı:	<ul style="list-style-type: none"> • divarda 24 saatdan sonra • döşəmədə 48 saatdan sonra
Qablaşdırma	1 kq-lıq laminasiyalı, germetik tripleks paketlərdə, 2 və ya 3 qatı kraft kağızı, 1 qatı polietilenlənden ibarət olan 5 kq-lıq laminasiyalı paketlərdə və 20 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

Üzlük materiallarının ölçülərindən, aralıqların enindən və dərinliyindən asılı

olaraq sərfiyyatın miqdarı aşağıdakı cədvəldə verilir.

Üzlük plitələrin ölçüləri, sm	Aralığın dərinliyi 8 mm				
	Aralığın eni				
	2 mm q/m ²	3 mm q/m ²	4 mm q/m ²	5 mm q/m ²	6 mm q/m ²
10×10	500	750	1000	1250	1500
10×20	400	600	800	1000	1200
15×15	350	550	700	900	1150
15×20	300	450	600	750	900
20×20	250	450	600	750	900
20×25	250	350	500	650	800
20×30	225	350	450	575	675
30×30	185	275	350	450	550

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum üst-üstə 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

- quru qarışığın qatqlarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
- istifadə olunan suyun, qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;
- qarışığa sudan başqa heç bir əlavə maddə qatmayın;
- PVA qatmağa ehtiyac yoxdur;
- yuxarıdakı göstəricilər $+23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatur və $50\% \pm 5\%$ rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
- "Mətanət A" şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə "Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşıdır;
- şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün "Mətanət A" şirkətinə müraciət edin!