

**Saxlama müddəti və qaydası**

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum üst-üstə 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

**Xəbərdarlıqlar**

- yapışdırıcının sement əsaslı və qatqlarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
- istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
- yuxarıdakı göstəricilər  $+23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  temperatur və  $50\% \pm 5\%$  rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər

**Zəmanət və texniki dəstək**

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrubi biliklərə əsaslanır;
- "Mətanət A" şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir.;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə "Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşıdır;
- şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün "Mətanət A" şirkətinə müraciət edin!

**MAWhite®****MOZAİKA YAPIŞDIRICISI (ağ)****Məhsul haqqında**

Sement əsaslı, məhsulun istifadə imkanlarını artırın qatqlarla zəngin, yüksək keyfiyyətli, Nano texnologiyalı, birkomponenli, ağ rəngli keramika yapışdırıcısidir.

AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) "Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün" standartın tələblərinə uyğundur.

**İstifadə sahələri**

Bu keramika yapışdırıcısı:

- daxili və xarici məkanlarda;
- şüşə mozaikaların yapışdırılmasında;
- aralıqların doldurulmasında;
- şüşə blokları və köhnə kafelləri qoparmadan kafelin üstündən kafel yapışdırılmasında;
- beton, suvaq, döşəmə suvağı kimi səthlərdə istifadə olunur.

**Üstünlükləri**

- rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
- şaquli və üfüqi səthlərdə istifadə olunur;
- yuxarıdan aşağıya doğru keramika, şüşə mozaika, şüşə bloklar və digər üzlük plitələri asanlıqla yapışdırır;
- istiyə və şaxtaya davamlıdır.

**İstifadə qaydaları**

**Səthin hazırlanması.** İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərinin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma möqavimətini zəiflədən hər növ yağı, parafin və digər qalıqlardan tamamilə təmizlənməlidir. Səthdə 5-6 mm dərinliyində çatlar və ya boşluqlar olarsa, onlar bir gün əvvəl **Filkret** təmir qarışığı ilə və ya digər oxşar məhsul ilə doldurulmalıdır. Tətbiq olunacaq səth eyni zamanda əvvəlcədən nəmləndirilməli və ya **ROKOL BİNDER** astarla və ya digər oxşar məhsul ilə astarlanmasıdır.

**Qarışığın hazırlanması.** 25 kq-lıq quru qarışığı ehmalca 6,0-6,5 litr suyun üzərinə boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür). Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

**Tətbiqi.** Malanın düz tərəfi ilə qarışığı nazik qatla səthə yayın. Sonra plitələrin ölçüsünə uyğun olaraq səthə vurulmuş qarışığı malanın dişli-daraqlı tərəfi ilə daraqlayıñ. Səthin üzərinə çəkilmiş qarışığa plitənin yapışdırılma müddətini barmaqla həmin qarışığın üzərinə azacıq

toxunmaqla (basmaqla) müəyyən edin. Qarışq barmağa yapışarsa, onda plitələri səthə yapışdırmaq olar. Bu müddət 30 dəqiqədən çox olmamalıdır. Thks halda səthin üzərinə çəkilmiş qarışq üz bağlayarsa, onda onu sıyrıb atmalı və həmin səthin üzərinə yenidən qarışq vuraraq daraqlı mala ilə daraqladıqdan sonra plitələr yapışdırılmalıdır. Hazırlanan qarışq 3 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabiq bağlanmış qarışığı istifadə etmək məsləhət görülmür. Aralıq doldurma işi divarda 24 saatdan, döşəmədə isə 48 saatdən sonra icra edilməlidir.

**Təvsiyələr.** MA White istifadə olunarkən mühitin temperaturu  $+5^{\circ}\text{C}$ -dən aşağı və  $+30^{\circ}\text{C}$ -dən yuxarıdırısa, lazımı temperatur təmin olunmalıdır. İsti ( $+30^{\circ}\text{C}$ -dən yuxarı), yağlılı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Suhopma qabiliyyəti yüksək olan keramikalar istifadədən öncə su ilə doydurulmalıdır. Üzmə hovuzlarına şüxə mozaika yapışdırıllar kənən tərəfində kağız olan şüxə mozaikalardan istifadə olunmalıdır. İstifadə müddəti keçmiş MA White qarışığına qətiyyən su və ya yeni quru qarışq əlavə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

#### *Təvsiyə olunan daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və ölçülərə uyğun yapışdırıcının yayılma qalınlığı*

Üzlük plitələrin ölçüləri	Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri, mm	Yapışdırıcının yayılma qalınlığı, mm
5 sm×5 sm-ə qədər	4	1,5-2,0
15 sm×15 sm-ə qədər	6	2,0-3,0
30 sm × 30 sm-ə qədər	8	3,0-4,0
30 sm × 30 sm-dən yuxarı	10	4,0-5,0

#### *Üzlük plitələrin ölçülərindən asılı olaraq tövsiyə olunan aralıqların eni*

Üzlük plitələrin ölçüləri	Aralıqların eni, mm
5 sm×5 sm-ə qədər	1,5-2,0
15 sm × 15 sm-ə qədər	3,0-4,0
30 sm × 30 sm-ə qədər	4,0-5,0
30 sm × 30 sm-dən yuxarı	5,0-8,0

#### **Texniki göstəricilər**

Rəngi	ağ
İstifadə temperaturu	$+5^{\circ}\text{C} - +30^{\circ}\text{C}$
Su / quru qarışq	2,4-2,6 litr su / 10kq quru qarışq 6,0-6,5 litr su / 25 kq quru qarışq
Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti	3-5 dəqiqə
İstifadə müddəti	3 saat
Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı: • divarda • döşəmədə	24 saatdan sonra 48 saatdan sonra
Qablaşdırma	2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilenlən ibarət olan 10 və 25 kq-liq kisələrdə

AZS 039-2000 (TS 11140-1993) sayılı standartın tələblərinə uyğun olaraq		Test nəticələri
Qabiq bağlama müddəti	$\geq 10$ dəqiqə	20-30 dəqiqə
Sürüşmə	$<0,5$ mm	0
Yapışma müqaviməti	$>0,5 \text{ N/mm}^2$	$>2,5 \text{ N/mm}^2$

#### **Sərfiyat**

İstifadə zamanı yapışdırıcının səthə çəkilmiş qalınlığından və dişli-daraqlı malanın ölçülərindən asılı olaraq 1  $\text{m}^2$ -ə sərf olunan quru qarışığın miqdarı (kq-la)

MA White (kq)	1 mm qalınlıq üçün quru qarışığın sərfiyatı (kq/m <sup>2</sup> )	Qarışdırılacaq suyun miqdarı (litrlə) 25 kq üçün
25	1,28	6.5
<b>Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və sərfiyatlar (kq/m<sup>2</sup>)</b>		
4 mm	6 mm	8 mm
1.62	2.4	3.28
		4.08

#### **Saxlama müddəti və qaydası**

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum üst-üstə 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

#### **Xəbərdarlıqlar**

- MA White yapışdırıcısının sement əsaslı və qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
- istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir maddə qatmayın;
- yuxarıdakı göstəricilər  $+23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  temperatur və  $50\% \pm 5\%$  rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

#### **Zəmanət və texniki dəstək**

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrubi biliklərə əsaslanır;
- “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımir;

• şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;

• texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!