

Sərfiyyat

1 mm qalınlıq üçün 1,72 kq/m² quru qarışıq sərf olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış və orijinal qablarda, sərin və quru yerdə 12 ay saxlanıla bilər. Qısa müddətli saxlama zamanı üç kisə bir-birinin üstünə qoyula bilər. Uzun müddətli saxlama zamanı kisələr bir-birinin üzərinə qoyula bilməz. Ağzı açılmış kisələrdəki məhsul müvafiq saxlama şərtlərində bir həftə ərzində istifadə edilməlidir.

Xəbərdarlıqlar

- məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarları, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
- məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal çoxlu miqdarda su və sabunla yuyun;
- əgər məhsulun udulması halı baş versə, dərhal həkimə müraciət edin;
- məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq qoymayın;
- uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
- yuxarıdakı göstəricilər +23°C±2°C temperatur və 50%±5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;

- “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
- şirkət elmi-texniki inkişafı ilə bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!

MATON® 400

QISA MÜDDƏTDƏ BƏRKİYƏN YÜKSƏK MÜQAVİMƏTLİ TƏMİR QARIŞIĞI



Məhsul haqqında

Səment əsaslı, birkomponentli, polimer və lif maddələri ilə möhkəmləndirilmiş, hidrolizəyə uğramayan, axıcı, qısa müddət ərzində bərkimə xüsusiyyətlərinə malik təmir işləri üçün nəzərdə tutulmuş qarışıqdır.

AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- səment əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu təmir qarışığından:

- kanalizasiya qurğularının karkasının quraşdırılmasında;
- kanalizasiya və nəzarət keçidlərinin divarlarının təmirində;
- yol və perron betonlarının təmirində;
- nəqliyyat və piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş beton səthlərin təmirində;
- səki daşlarının quraşdırılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

- qısa müddət ərzində yüksək müqavimətə malik olduğu üçün üzərində nəqliyyat vasitələri bir saatdan sonra hərəkət edə bilər;

- yüksək sürətli bərkimə nəticəsində çatların baş vermə ehtimalı minimuma enir;
- təkə su ilə qarışdırılır və qəlib içərisinə tökülərkən asanlıqla qəlibin formasını alır;
- yüksək təzyiqa dözümlüdür;
- hidrolizə olunmur, yüksək axıcılıq xüsusiyyətinə malikdir;
- su buraxmır;
- şaxtaya və istiliyə qarşı davamlıdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. MATON 400 materialının tətbiq olunacağı səthlər təmiz, sağlam və tozsuz olmalı, səth yapışqanlılığı zəiflədən yağlardan, parafinlərdən, paslardan və s. maddələrdən tamamilə təmizlənməlidir. Kənarları girintili-çixıntılı olan sahələr mümkün qədər düzəldilməlidir. Səthdə su axıntısı varsa, qurudulmalı və ya **İzoKontakt 1** məhsulu və ya digər oxşar məhsulla su axıntısının qarşısı alınmalıdır. Materialın tətbiq olunacağı səth su ilə doyuzdurulmalıdır, lakin səthin üzərində su qalmamalıdır.

Qarışıqın hazırlanması. Lazım olan su miqdarını xüsusi ölçü qabları vasitəsi

ilə qarışdırma qabına boşaldın. MATON 400 məhsulunu yavaş-yavaş əlavə edərək dəqiqədə 400-600 dövriyyəli qarışdırıcı avadanlıq vasitəsilə 4 dəqiqə ərzində qarışdırın. Təqribən 4 dəqiqə saxlayıb, yenidən 30 saniyə ərzində qarışdırın və məhsulu istifadəyə hazır vəziyyətə gətirin.

Qarışıq üçün tələb olunan vasitələrin miqdarı

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| Maton 400 | 1 kq məhsul üçün | 25 kq-lıq kisə üçün |
| Qarışdırılma üçün nəzərdə tutulmuş su miqdarı | 0.13-0,14 litr | 3,2-3,6 litr |
| İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı | 2,21 kq / litr | |

Tətbiqi. Hazırlanmış qarışığı qalınlığı 10 mm-lə 50 mm arasında olmaqla səthə tökün. Qalınlığı 15 dəqiqədən sonra açın. Qalınlıq 50 mm-dən çox olduqda MATON 400 məhsuluna ağırlığının 1/2 nisbətində (1kq dolğu/2 kq toz) xırda fraksiyalı dolğu (5-10 mm) qarışdırın.

Tövsiyələr. MATON 400 təmir qarışığı +20°C temperaturda 7 dəqiqə ərzində istifadə olunmalıdır. Səment əsaslı sistemlərin işləmə və reaksiya sürəti ətraf mühitin və torpağın istiliyinə, həmçinin havadakı rütubətin təsirinə məruz qala bilər. Aşağı temperaturda hidrotasiya ləngiyir, nəticədə platformanın ömrü və işləmə müddəti artır. Qarışığın tam bərkiməsi üçün ətraf mühitin temperaturu icazə verilən minimum həddən az olmamalıdır. Xırda fraksiyalı dolğu ilə istifadə edildiyi təqdirdə vasitələr quru şəkildə qarışdırılmalı və su ilə dolu van-

naya əlavə edilməlidir. Qarışıq üçün su 10%-dən çox olmamalıdır. MOTON 400-dən torpaq qatının örtülməsi üçün istifadə edilməlidir. Qarışıq tətbiq edildikdən sonra istifadə olunan bütün alət və avadanlıqlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

| | |
|---|--|
| Rəngi | boz |
| İstifadə temperaturu | +5° C – +32° C |
| İstifadə müddəti: • +20°C temperaturda | 7 dəqiqə |
| Yayıma | >17 sm |
| Sıxılmada möhkəmlilik həddi: • 1 gündən sonra • 7 gündən sonra • 28 gündən sonra | >10 N/mm ² >25 N/mm ² >50 N/mm ² |
| İlkin tutma müddəti | 20 dəqiqədən sonra |
| Tam bərkimə | 28 gündən sonra |
| Tətbiq ediləcək qalınlıq: • minimum • maksimum | 10 mm 50 mm |
| İstifadəyə verilmə müddəti • +20°C temperaturda | 1 saatdan sonra |
| Qablaşdırma | 2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 25 kq-lıq kisələrdə |

Sərfiyyat

1 mm-lik qalınlıq üçün 2 kq/m² quru qarışıq istifadə olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış və orijinal qablarda, sərin və quru yerdə 12 ay saxlanıla bilər. Qısa müddətli saxlama zamanı üç kisə bir-birinin üzərinə qoyula bilər. Uzun müddətli saxlama zamanı kisələr bir-birinin üzərinə qoyula bilməz. Ağzı açılmış kisələrdəki məhsul müvafiq saxlama şərtlərində bir həftə ərzində istifadə edilə bilər.

Xəbərdarlıqlar

- məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarları, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
- məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal çoxlu miqdarda su və sabunla yuyun;
- əgər məhsulun udulması halı baş versə, dərhal həkimə müraciət edin;
- məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq qoymayın;
- uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübə biliklərə əsaslanır;
- “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
- şirkət elmi-texniki inkişafı ilə bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!