


İzoKrist®

ZİRZƏMİLƏRDƏ NƏMİN QARŞISINI
ALAN VƏ KRİSTALLAŞAN
HİDROİZOLYASIYA QARIŞIĞI



Məhsul haqqında

Sement əsaslı, çatları örtə bilən, yeni və köhnə tikilmiş divarlarda səth sularına qarşı beton üzərində istifadə olunan və kristallaşan hidroizolyasiya suvağıdır. TŞ AZS 31 43498-05-2015 texniki şərtin tələblərinə uyğundur.

Istifadə sahələri

Bu hidroizolyasiya qarışığından:

- daxili və xarici məkanlarda, şaquli və üfüqi istiqamətlərdə;
- su anbarlarında;
- tunellərdə və lift şaxtalarında;
- daş divarlarda;
- zirzəmилerin divarlarında;
- bərələrdə və limanlarda istifadə olunur.

Üstünlükleri

- asanlıqla hazırlanır və istifadə olunur;
- fırça ilə çekilir;
- sonradan suya qarşı kristallaşmaqla çatları dərinliyi boyu doldurur;
- əks tərəfdən gələn suya qarşı aqressiv mübarizə aparır;
- su təzyiqinə davamlıdır;
- su buxarını keçirmir, donma və eriməyə davamlıdır;
- tərkibindəki kristallar açılmaz, səthdən qopmaz və köhnəlməz;
- içmeli su anbarlarında etibarlı şəkildə

istifadə oluna bilər.

Istifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Su ilə daim təmasda olan sement əsaslı səthlərin sağlam, tozsuz, təmiz, eyni zamanda ölçülərinin düzgün olmasına diqqət yetirməli, səth su ilə yuyularaq yapışma müqavimətini zəiflədən bütün növ yağı, pas, parafin qalıqlarından təmizlənməli və yapışma müqavimətini artırmaq üçün xırda dəliklər açılmalıdır.

Səthdəki xırda dəmir və taxta parçaları çıxarılmalı və əgər 1-4 sm dərinliyində çatlar və ya boşluqlar varsa onlar **MATON 100** təmir qarışığı və ya digər oxşar məhsulla doldurulmalıdır. Səth bir gün əvvəlcədən su ilə yaxşıca isladılmalı və qurumadan istifadə olunmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. Təmiz bir qaba əvvəlcə İzoKrist quru qarışığı tökün və üzərinə yavaş-yavaş su əlavə edərək 400-600 dövr/dəqiqə sürətində olan bir qarışdırıcı ilə 3-5 dəqiqə eynicinsli məhlul əldə edilənədək qarışdırın. Texminən 3-5 dəqiqə saxlayın və təkrarən 30 saniyə qarışdırıldıqdan sonra istifadəyə hazır vəziyyətə getirin. 20 dəqiqə ərzində istifadə olunacaq miqdarda məhlul hazırlayıın.

Tətbiqi. Hazırlanmış İzoKrist məhlulunu

fırça ilə əvvəlcədən su ilə isladılmış səthə çəkin. Birinci qat suyunu itirmədən və kristallaşma başlamadan, kifayət qədər sərtləşdiyi halda ikinci qatı çəkin. Bu proses temperaturdan asılı olaraq 3-5 dəqiqə çəkə bilər. Qatların çəkilməsi arasındaki fasilə 6 saatdan az olmalıdır.

Təsviyələr. İzoKrist-in istifadəsindən sonra onun suyunu sürətlə çəkməsinin qarışı alınmalıdır. Nəm saxlama xarakterli maddələr qətiyyən istifadə olunmalıdır. 5-7 gün mütləq su çiləməkle səth nəm şəkildə saxlanılmalıdır. Su anbarlarında İzoKrist çəkildikdən 24 saat sonra anbar su ilə doldurularaq, kristallaşma müddəti və onun daha da dərin qatlara nifuz etmə dərəcəsi artırılır. +23°C-də istifadə olunan İzoKrist bir gün sonra mexaniki olaraq döyümlülük qazanır, 7 gün sonra sukeçirməz hala gelir və son nəticəyə 14 gündən sonra çatır.

Texniki göstəricilər

Rəngi	boz
Məhsulun tərkibi	minerallarla zəngin, polimerləşdirilmiş maddələr, xüsusi sement
Istifadə olunacaq mühitin temperaturu	+5°C – +32°C
Su / toz nisbəti	6,0 l su / 20 kq quru qarışq
Qarışığın həcm kütləsi	2 kq/l
Istifadə müddəti:	20 dəqiqə
Qablaşdırma	2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilenlənibar 20 kq-lıq kiselerde

Sərfiyyat

Birinci qatın sərfiyyatı:	1 kq/m² toz məhsul
İkinci qatın sərfiyyatı:	1 kq/m² toz məhsul

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış orijinal qablaşdırımda, sərin və quru şəraitdə, donmadan qorunmaqla, 12 ay saxlanıla bilər. Qısa müddət saxlandığı halda ən çoxu taxta altlıqlar üzərində 3 cərgə qoyulmalı və məhsullar götürülməlidir. Uzun müddət saxlandığı halda isə məhsullar üst-üstə qoyulmamalıdır.

Xəbərdarlıqlar

- istifadə olunacaq səthin temperaturu +5°C-dən aşağı və ya +30°C-dən yuxarıdırırsa, lazımı temperatur təmin olunmazsa istifadə etməyin;
- xarici səthlərdə istifadə olunduğu halda səthi ilk 24 saat ərzində günəşdən, yağışdan, küləkdən və donmadan qoruyun;
- hazırlanmış məhsulu 20 dəqiqə ərzində istifadə edin.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrubi biliklərə əsaslanır;
- “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşıımır;
- şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!