

# Matanata® FLEX WHITE

## ELASTİK, YÜKSƏK PERFORMANSLI PLİTƏ YAPIŞDIRICISI (ağ)

Soba, buzxana, fasad və hovuzlar üçün

### Məhsul haqqında

Sement əsaslı, məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, yüksək keyfiyyətli, ani temperatur dəyişilməsinə davamlı, Nano texnologiyalı, birkomponentli, ağ rəngli, elastik, yüksək performanslı plitə yapışdırıcıdır.

EN 12004-1 standartının C2TE S1 sinfinin tələblərinə uyğundur.



### İstifadə sahələri

Bu plitə yapışdırıcısı:

- ani temperatur dəyişikliklərinin (donma-ərimə) olduğu yerlərdə;
- soyuq hava anbarlarında və buzxanalarda;
- sobaların fasadında;
- aşağıdan isidilən sistemlərdə;
- terraslarda və bağçaların tərtibatında;
- beton, suvaq, döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərinə döşəmə və divar keramikaları, kotto, mərmər, qranit, odavamlı kərpic, dekorativ kərpic kimi üzlük materialların yapışdırılmasında;
- keramikanın üstündən keramika yapışdırılmasında;
- şaquli və üfüqi səthlərdə yuxarıdan aşağıya doğru keramika və digər üzlük materialların yapışdırılmasında istifadə olunur.

### Üstünlükləri

- Rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
- Ani temperatur dəyişikliklərinin (donma - ərimə) olduğu yerlərdə asanlıqla tətbiq



olunur;

- Yüksək və aşağı temperaturla davamlı soba və buxanalarda əvəzolunmaz yapışdırıcıdır.

### İstifadə qaydaları

**Səthin hazırlanması.** İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərinin düzgün olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ, parafin və digər qalıqlardan tamamilə təmizlənməlidir. Səthdə 5-6 mm dərinliyində çatlar və ya boşluqlar olarsa, bir gün əvvəl Filkret təmir qarışığı və ya oxşar məhsulla doldurulmalıdır. Tətbiq olunacaq səth əvvəlcədən nəmləndirilməli, ROKOL Binder astar və ya digər məhsulla astarlanmalıdır.

**Qarışığın hazırlanması.** 25 kq-lıq quru qarışığı ehmalca 6,0 - 6,5 litr suyun üzərinə boşaldıb küreciklər yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür). Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

**Tətbiqi.** Malanın düz tərəfi ilə qarışığı nazik qatla səthə yayın. Sonra plitələrin ölçüsünə uyğun olaraq səthə vurulmuş qarışığı malanın dişli-daraqlı tərəfi ilə daraqlayın. Temperatur dəyişikliklərinin yüksək olduğu yerlərdə iri ölçülü plitələrin yapışdırılmasında kombinləşdirilmiş yapışdırma üsulundan (bu üsulla yapışdırıcı həm səthə çəkilir və daraqlanır, həm də üzlük plitenin arxasına yaxılaşaraq daraqlanmış səthə yapışdırılır) istifadə edin. Plitenin yapışdırılma müddətini səthin üzərinə çəkilmiş qarışığa barmaqla azacıq toxunmaqla (basmaqla) müəyyən edin. Qarışıq barmağa yapışarsa, o zaman plitələri səthə yapışdırmaq olar. Bu müddət 30 dəqiqədən çox olmamalıdır. Əks halda səthin üzərinə çəkilmiş qarışıq üz bağlayarsa, onda onu sıyıraraq atmalı və həmin səthin üzərinə yenidən qarışıq vuraraq daraqlı mala ilə daraqladıqdan sonra plitələr yapışdırılmalıdır. Hazırlanan qarışıq 2 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabıq bağlamış qarışıq istifadə etmək məsləhət görülmür. Aralıq doldurma işi divarda 24 saatdan, döşəmədə isə 48 saatdan sonra icra edilməlidir.

**Təvsiyələr.** Matanata A Flex plitə yapışdırıcısı (ağ) istifadə olunarkən mühitin temperaturu +5°C-dən aşağı və +30°C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır.








İsti (+30°C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. Su hopması yüksək olan keramikalar istifadədən öncə su ilə doyurulmalıdır.

## Texniki göstəricilər

|  |   |
|--|---|
| Rəngi                                  | ağ  |
| İstifadə temperaturu                   | +5° C - +30° C  |
| Su/quru qarışıq                        | 2,4-2,6 litr su /10 kq quru qarışıq<br>6,0-6,5 litr su / 25 kq quru qarışıq               |
| Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti | 3-5 dəqiqə  |
| İstifadə müddəti                       | 2 saat  |
| Aralıq doldurma işinə başlama vaxtı:   | 24 saatdan sonra<br>48 saatdan sonra  |
| • divarda<br>• döşəmədə                |   |
| Qablaşdırma                            | 2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilenden ibarət olan 10 və 25 kq-lıq kisələrdə |

|                       | EN 12004-1 standartının tələblərinə uyğun olaraq | Test nəticələri         |
|-----------------------|--|-------------------------|
| Qabıq bağlama müddəti | ≥30 dəqiqə                                       | 30-40 dəqiqə            |
| Sürüşmə               | <0,5 mm  | 0                       |
| Qopma müqaviməti      | >1 N/mm <sup>2</sup>                             | 1,5-2 N/mm <sup>2</sup> |

Təvsiyə olunan daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və ölçülərə uyğun yapışdırıcının yayılma qalınlığı

| Üzlük plitələrin ölçülərinə uyğun sahəsi | Daraqlı malanın təsviri və dişlərinin ölçüləri, mm                                     | Yapışdırıcının yayılma qalınlığı, mm |
|--|--|--------------------------------------|
| <25 sm <sup>2</sup>                      |  3    | 1-2                                  |
| 25-100 sm <sup>2</sup>                   |  4   | 2-3                                  |
| 100-600 sm <sup>2</sup>                  |  6  | 3-4                                  |
| 600-1800 sm <sup>2</sup>                 |  8  | 4-5                                  |
| 1800-7200 sm <sup>2</sup>                |  10 | 5-6                                  |

## Sərfiyyat

İstifadə zamanı yapışdırıcının səthə çəkilməmiş qalınlığından və dişli-daraqlı malanın dişlərinin ölçülərindən asılı olaraq 1 m<sup>2</sup>-ə sərf olunan quru qarışıqın miqdarı (kq-la)

| Matanat A Flex White (ağ) (kq) | 1 mm qalınlıq üçün quru qarışıqın sərfiyyatı (kq/m <sup>2</sup> ) | Qarışdırılacaq suyun miqdarı (litrlə) 25 kq üçün | Daraqlı malanın dişlərinin ölçüləri və sərfiyyatlar (kq/m <sup>2</sup> ) |        |        |        |        |
|--------------------------------|---|--|--|--------|--------|--------|--------|
|                                |   |  | 3 mm   | 4 mm   | 6 mm   | 8 mm   | 10 mm  |
| 25                             | 1,28  | 6-6,5  | 1,3 kq   | 2,6 kq | 3,9 kq | 5,1 kq | 6,4 kq |

## Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, üst-üstə maksimum 11 sıra olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.